



20CrNi4

Diagramma di rinvenimento Tempering curve



Treatment: su Ø 11 mm Tempra: 870 °C olio Rinvenimento per 2 ore
Treatment: on Ø 11 mm Hardening: 870 °C oil Tempering for 2 hours

Diagramma T.T.T. T.T.T. diagram



Quadro: 10 mm Austenizzazione: 840 °C
Square: 10 mm Austenitizing: 840 °C